mdf

redéfinir le bois®

Lite

Spécifications techniques

Propriétés	Valeur typique*		ANSI A208.2-2016 (Catégorie 115)	
	Métrique	Impérial	Métrique	Impérial
Cohésion interne	0,6 N/mm²	87 psi	0,47 N/mm²	68 psi
Module de rupture	22,0 N/mm²	3190 psi	12,4 N/mm²	1,800 psi
Module d'élasticité	2,970 N/mm²	430 762 psi	1,241 N/mm²	180,000 psi
Tenue de vis :				
Face (≥ 3/8 po)	1 060 N	238 lb	703 N	158 lb
Chant (≥ 5/8 po)	1 020 N	229 lb	601 N	135 lb
Teneur en humidité	4-6 %		≤ 9 %	

Tolérance d'épaisseur :	Métrique	Impérial
à l'épaisseur nominale	± 0,125 mm	± 0,005 po
à la moyenne du panneau	± 0,125 mm	± 0,005 po
Longueur/Largeur	± 2,0 mm	± 0,080 po
Expansion linéaire	≤ 0,33 %	

Léger et facile à couper. Bois tendre à 100 %. Excellente qualité de fibre. Parfait pour les moulures et autres applications.

Autres épaisseurs disponibles sur demande, sous réserve d'une commande minimale.

Le MDF Uniboard satisfait aux exigences des normes ANSI A208.2-2016/Catégorie 115, ECC 4-11, CARB ATCM 93120, et il est offert sous forme de produit certifié FSC®.

Le MDF d'Uniboard satisfait aux exigences des normes de la phase 2 du CARB

* Valeurs typiques moyennes mesurées à l'usine de Mont-Laurier

Bien que l'information contenue dans ce document soit présentée de bonne foi et jugée exacte, Uniboard ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cette information. Uniboard n'est pas responsable des erreurs ou omissions que ce document pourrait contenir ni des conséquences qui pourraient en découler.

UNIBOARD®

www.uniboard.com

EPA

CARB COMPLIANT

FSC www.fsc.org FSC® C002807 La marque de la gestion forestière responsable

SUSTAINABLE USE OF WOOD FIBER Wood Composites Panel Assn. Standard 4-11 ECO-CERTIFIED ECCproduct.org CERT. #209

® Marque déposée d'Uniboard Canada inc.